GUIC CONTACT

PROMOTOR DE ADHERENCIA

Edición: 0 Revisión: E
Fecha: Octubre/26

PROPIEDADES:

GUIC CONTACT es una dispersión acuosa copolímera a base de ésteres del ácido acrílico. A diferencia de nuestro preparado **GUIC UNION**, **GUIC CONTACT** mantiene el TAC residual durante 7 días tras su aplicación y secado.

Características	Valor	Unidades	Norma Internacional adoptada
Contenido en Sólidos	60 ± 1	%	DIN 53189/ ISO 1625
T.M.F.P.	Aprox. 0	ºC	DIN 53 787 / ISO 2115
pH	8 ± 1		DIN 53785 / ISO 976
Densidad	1,004 ± 0,020	g/cm3	ISO 8962
Aspecto del film	Casi clara muy pegajosa		
Tamaño de partícula	Aprox. 0,5	µm	
Temperatura de transición vítrea Tg	< -65	ºC	DIN 53 765
La T.M.F.P., Tamaño de partícula y Tg sirven para proporcionar una caracterización más completa del producto. No se determinan con regularidad y no forman parte de la especificación.			

GUIC CONTACT seca formando una película altamente elástica, muy pegajosa y resistente a la alcalinidad. Posee buenas propiedades de pigmentación y puede, por lo tanto, mezclarse con las cargas más variadas. Aporta elasticidad a las mezclas y mejora la adherencia sobre los más diversos fondos. El grado de mejora de la elasticidad puede ser controlado a través de la cantidad de dispersión, y/o la adición de plastificantes, permitiendo la fabricación de sellantes en pasta.
GUIC CONTACT confiere a las mezclas con ligantes hidráulicos (cuya compatibilidad ha de verificarse en cada caso) elasticidad, adherencia, resistencia a los álcalis y a los rayos UV, permitiendo numerosas aplicaciones, como por ejemplo en impermeabilización, etc.

GUICA,S.A.
Productos Químicos

APLICACIONES:

GUIC CONTACT es una dispersión utilizada para la modificación de mezclas en base cemento. Es especialmente adecuado como ligante para morteros flexibles y slurries sellantes minerales.
También es adecuado para la formulación de sistemas de sellado de grietas y compuestos barrera antihumedad.
Solo para uso en mortero u hormigón no estructural.

MODO DE EMPLEO:

El soporte debe estar limpio y sin restos mal adheridos. Humedecer abundantemente, sin encharcar antes de las aplicaciones.

- Como puente de unión: dosificación 3 partes de agua por 1 de **GUIC CONTACT**. Aplicar con brocha o rodillo. No dejar secar antes de la aplicación del mortero.
- En trabajos de mayores prestaciones, para mejorar las uniones, se recomienda: realizar una lechada con **GUIC CONTACT**, cemento, árido y agua en las siguientes proporciones: 1 parte de cemento por 3 de árido amasado con **GUIC CONTACT**, diluido al 50% con agua. Amasar a consistencia de lechada y aplicar con cepillo o brocha de pelo duro. No dejar secar antes de la aplicación del mortero u hormigón.
- Como aditivo para morteros mejorados: amasar el mortero con una mezcla de **GUIC CONTACT** y agua desde puro a 1:4, dependiendo de la solicitación de los trabajos a realizar.

PRECAUCIONES:

En caso de producirse salpicaduras a los ojos, lavar con abundante agua.
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.
No debe almacenarse más de 12 meses antes de su transformación, a una temperatura lo más uniforme posible entre los 5 y 25 °C y ha de protegerse principalmente de las heladas. Además, una vez abiertos los recipientes hay que asegurarse de almacenarlos perfectamente cerrados, con el fin de evitar la incorporación al producto final de posibles pieles y grumos.

Para más información, consulte Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.