# GUIC UNION

## MEJORADOR DE ADHERENCIA RESINA PUENTE DE UNIÓN

Edición: 0 Revisión: D
Fecha: Octubre/26

**PROPIEDADES:**

**GUIC UNION** mejora la adherencia de morteros aditivados y les confiere ligera elasticidad. Aumenta las resistencias de los morteros tanto a flexión como a compresión.
**GUIC UNION** reduce el riesgo de fisuración durante el endurecimiento. Además, aumenta las resistencias a la abrasión y favorece la impermeabilidad de los morteros.
**GUIC UNION** plastifica la masa y reduce la relación de agua, mejorando la trabajabilidad. Tiene una elevada resistencia a la hidrólisis y a los rayos UV.

---

**APLICACIONES:**

En reparaciones y recrecidos, permite uniones perfectas entre hormigones o morteros nuevos y viejos.
Confección de morteros para acabados finos como paredes, pavimentos o autonivelantes.
Indispensable en reparaciones de pavimentos, calzadas de hormigón, rampas, capas de rodadura, nuevas construcciones adosadas, etc.
Como aditivo modificador de los sistemas de fraguado hidráulico, actuando como ligante, mejorando la impermeabilidad del sistema y confiriendo propiedades hidráulicas como una mayor adherencia.
Solo para uso en mortero u hormigón no estructural.

---

**MODO DE EMPLEO:**

El soporte debe estar limpio y sin restos mal adheridos.

- Como puente de unión: dosificación 2 partes de agua por 1 de **GUIC UNION**. Aplicar con brocha, rodillo o preferiblemente pulverizador

manual. Dejar secar un mínimo de 3 a 4 horas antes de aplicar el mortero o el monocapa. Incluso puede dejarse de un día para otro.

- En trabajos de mayores prestaciones, para mejorar las uniones, se recomienda: realizar una lechada con **GUIC UNION**, cemento, árido y agua en las siguientes proporciones: 1 parte de cemento por 3 de árido amasado con **GUIC UNION**, diluido al 50% con agua. Amasar a consistencia de lechada y aplicar con cepillo o brocha de pelo duro. No dejar secar antes de la aplicación del mortero u hormigón.
- Como aditivo para morteros mejorados: amasar el mortero con una mezcla de **GUIC UNION** y agua desde puro a 1:4, dependiendo de la solicitación de los trabajos a realizar.

---

**PRECAUCIONES:**

En caso de producirse salpicaduras a los ojos, lavar con abundante agua.
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.
No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información, consulte Ficha de Seguridad.

---

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

**PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.**